



CORTIPAN - vlastnosti materiálu

Materiál byl testován v National Laboratories of Civil Engineering - LNEC v Lisabonu			
Zvuková izolace	EN ISO 20354:1993	a: 065-0,85 zvukový absorpční faktor	
Zahoření	LNEC E 367 - 1991	Třída M2, začátek hoření: 2,4 Max. délka plamene: 1.8 Hořlavost: 1.5	
Rozměrová stálost	NP EN 1604:1998	(23/30) délka: -0,5% šíře: -0,5% tloušťka: 0,7% váha: -1,6%	(23/90) délka: 0,9% šíře: 0,9% tloušťka: 1,5% Váha: 4,5%
Tepelná vodivost	ISO 8301:1991	0,043-0; 048W/°C	
vlastnosti při ohýbání	NP EN 12089:1997	ohyb: > 95 N	tlak v ohybu: > 200 kPA
absorbce vody, nasákavost	N EN 1609:1998	0,4 - 0,5 Kg/m ²	
Naložení auta		26 EURO palet	

KJZ spol. s r.o. Divize KOREK

Pražská94

43151 Klášterec nad Ohří

tel.: 474371472-474

fax.: 474371473

e-mail: korek@kjz.cz